


ISOVIC COAT INCOLORE

*Revêtement Polyuréthane
Monocomposant d'étanchéité*



Présentation du Produit

Famille des résines

- Elastomère polyuréthane monocomposant aliphatique.

Domaine d'application

- ISOVIC COAT INCOLORE est destiné à l'imperméabilité des balcons, gradins, etc. ...

Supports

- Bétons, bois, verre, carrelage, etc. ... convenablement préparés.

Qualités du produit

- Assure par sa souplesse une étanchéité et permet d'absorber les microfissures du support
- Permet l'application de couches épaisses sans bulles.
- Les propriétés mécaniques et chimiques permettent son utilisation en horizontal sur zones circulées.
- Permet d'étancher les surfaces éclairantes sans modifier sensiblement leur transparence.

Caractéristiques Techniques

Classification (AFNOR T36005)

Famille I - Classe 6b

Densité

1.05 ± 0.03

Aspect

Incolore

Tenue aux produits chimiques

Bonne

Consommation

2 couches de 500 gr/m²/couche

Adhérence

Bonne sur primaire ou sous-couche adaptée

Elasticité

Allongement à la rupture 200 %

Extrait sec

en poids 67% ±1%
en volume 57% ±1%

COV

360 g/l
Conforme à la norme
UE 500 g/l 2010

Mode d'Application

Préparation du support

- Celle-ci est très importante et conditionne l'adhérence du système et ses performances. Le support devra être sain, cohérent, exempt de toutes salissures ou de toutes traces d'humidité résiduelle ou par remontée capillaire.

Sur carrelage

- Préparation de manière à ouvrir le support et créer une **porosité** nécessaire à la pénétration du primaire afin d'assurer la pérennité du système. **Réaliser un essai préalable.**

Primaire

- EPOVIC PRIMER ASW + PRAD 652. Il est nécessaire de respecter un temps de mûrissement du mélange de 30 minutes minimum.

Dilution éventuelle

- Diluant KA1.

Conditions atmosphériques d'application

- Température minimale > 5° C
- Température maximale < 35° C
- Hygrométrie relative maxi 80 %
- La température du support devra toujours être supérieure de 3° C au point de rosée.

Matériel d'application


- Brosse, spatule.
- Eviter l'application au rouleau pouvant être la cause d'un microbullage.

Séchage

- A 20° C et 60 % d'humidité relative
- Hors poussière : 1 heure
- Circulable légèrement : 24 heures
- Dureté définitive : 7 jours.

ISOVIC COAT INCOLORE

Revêtement polyuréthane
monocomposant d'étanchéité



Conditionnement et Stockage

- 5 kg.
- Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.
- Conservation : 6 mois en emballage d'origine.

Coloris

- Incolore.

Hygiène et Sécurité

- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.

Edition 05/11 - Réf. DE610

